





### **Descripción**

Superboard® SIDING es una placa plana tipo tablón, componente del Sistema de Construcción en Seco, compuesta por una mezcla homogénea de cemento, refuerzos orgánicos y agregados naturales que no incorporan fibras de asbesto, fabricada mediante el proceso de Hatschek y fraguada con alta presión, humedad y alta temperatura por el proceso de AUTOCLAVE.

### **Características**

- Placa plana de cemento en tablones o fajas.
- Superficie con textura en bajo relieve que realza las vetas de madera. También disponible liso.
- Ofrece líneas precisas y sombras bien definidas.
- Resistencia a la humedad y al impacto.

### **Presentaciones y usos**

<b>Espesor</b> mm	<b>Dimensiones</b> m	<b>Peso*</b> Kg/m	Usos recomendados
6	0.20 × 2.44 0,20 × 3.05	4,10 5,50	Paredes interiores, fachadas, zócalos, guardaescobas, cenefas.
8	0,20 × 2.44 0,20 × 3.05	5,50 7,30	Paredes interiores, fachadas, zócalos, guardaescobas, cenefas, cielos rasos, revestimientos.
10	0,20 × 2.44 0,20 × 3.05	7,00 9,16	Paredes interiores, fachadas, zócalos, guardaescobas, cenefas, cielos rasos, revestimientos.

<sup>\*</sup> Los pesos registrados son valores .promedio, pueden tener diferencias según variaciones de espesos y humedad del producto.

### **Ventajas**

- Fácil instalación.
- Apariencia a la madera con mayor resistencia y durabilidad.
- Ahorro en tiempos y material en la aplicación de enlucidos.
- Permite lograr en obra acabados tipo madera con poca preparación de la superficie.
- Amplia gama de espesores y aplicaciones.

- No propaga la llama ni genera humo.
- Estable dimensionalmente. No se deforma.
- Resistente a la flexión.
- Fácil de trabajar.
- Soporta fácilmente cualquier acabado.
- Resistente a las plagas y roedores.



### **Características Técnicas**

Propiedad	Valor*	Unidad	Ensayo
Absorción Densidad (seca al horno)	32 1.25	% kg/dm³	NTC 4373 NTC 4373
Contenido de humedad	10	%	NTC 4373
Movimientos hídricos: Dilataciones con variación de humedad de 30% a 90% - Sentido fuerte Dilataciones con variación de humedad de 30% a 90% - Sentido débil Contracciones con variación de humedad de 90% a 30% - Sentido fuerte Contracciones con variación de humedad de 90% a 30% - Sentido fuerte	0.53 0,41 0,35 0,35	mm/m	ISO 8336
Movimientos térmicos (Humedad constante a 30%) Con variación de 10°C a 40°C - Sentido fuerte Con variación de 10°C a 40°C - Sentido débil	1,23 0,12	mm/m	ISO 8336
Módulo de elasticidad (E) Seco - Sentido débil Seco - Sentido fuerte Saturado - Sentido débil Saturado - Sentido fuerte	6.044 7.902 4.009 5.769	MPa	ISO 8338
Resistencia a la flexión (MOR): Seco al ambiente -Sentido débil Seco al ambiente - Sentido fuerte Saturado - Sentido débil Saturado - Sentido fuerte	8.0 15.0 5.5 9.5	MPa	NTC 4373
Conductividad térmica	0.263	W/mK	ASTM D1037
Resistencia a la tracción del clavo En humedo En seco	32 64,7	Kg	ASTM D1037
Resistencia a la tracción Paralelo al plano, seco al aire - Sentido fuerte Paralelo al plano, seco al aire - Sentido débil Paralelo al plano, 95% de humedad - Sentido fuerte Paralelo al plano, 95% de humedad - Sentido débil Perpendicular al plano, seco al horno	5,18 3,47 4,37 2,42 0,68	MPa	ISO 8338
Resistencia al cortante Perpendicular al plano, seco al horno- Sentido fuerte Perpendicular al plano, seco al horno- Sentido débil Paralelo al plano, seco al horno - Sentido fuerte Paralelo al plano, seco al horno - Sentido débil	8,4 5,3 1,57 1,53	MPa	ISO 8338
Resistencia al impacto (Charpy) Seco al horno, Sentdo fuerte Seco al horno, Sentido débil	1, 7 1,25	MPa	ASTM D256
Índice de expanción de la llamada Índice de propagación de humo	0 0		ASTM E84 ASTM E84

<sup>\*</sup>Valores promeio: MPa = Megapascales Kj = Kilojulios Kilojulios



### **Tolerancias**

Largo y Ancho (L)	Espesor (E)
L <= 1000mm: +ó- 5mm 1000mm < L < 1600mm: + ó - 0.5% L > 1600mm: + ó - 8mm	E <= 6mm: + ó - 0.6mm E > 6mm: + ó - 10%

### Certificación y Ensayos

Las placas Superboard® se fabrican cumpliendo con los ensayos tipo de la Norma Técnica Colombiana ICONTEC NTC 4373 "Ingeniería Civil y Arquitectura, Placas planas de fibrocemento". Las placas Superboard son material tipo B.

### Otras normatividades y ensayos aplicables

International Standard ISO 8336 "Fibre-cement flat sheets"

ASTM C 1185 "Los ensayos fueron realizados en conformidad con la Norma ASTM C 1185-08" Métodos de prueba estándar para muestreo y pruebas de paneles de fibrocemento sin asbestos, materiales para techos y tejas de revestimiento y tablillas" en cumplimiento con la Norma ASTM C 1186-08 "Especificación estándar para paneles planos de fibrocemento" tipo B

Las placas Superboard fueron ensayadas bajo la ASTM E 84 "Standard Test Method for Surface Burning Characteristics of Building Materials" con el siguiente resultado:


Índice de Generación de Humo = 0 Índice de propagación de llama = 0

Las placas Superboard fueron ensayadas bajo la ASTM D 3273 "Determination of Susceptibility of Building Panels to Fungal Growth". Determinación de la susceptibilidad al crecimiento de hongos en paneles de construcción.

Ensayos IDIEM CHILE. Se hicieron bajo la norma ASTM E 119-00 "Standard Test Methods for Fire Tests of Building Construction and Materials".

### **Almacenamiento**

Deben ser almacenadas bajo techo en espacios secos y ventilados, sobre una superficie limpia y plana en posición horizontal, en paquetes de 800mm separados unos de otros mediante listones de madera y superponiendo máximo 4 paquetes.




### Instrucciones de seguridad

Por favor remítase a la hoja de seguridad para infromación adicional.

### Instrucciones de instalación

Por favor remítase al área técnica.







Los revestimientos de pared se pueden emplear para definir un ambiente.

Otorgan un efecto único y dependiendo del diseño seleccionado, pueden cambiar por completo un ambiente interno, o bien todo un exterior









esita pintura ntenimiento in

Medida final del producto 1-1/8"x 5-7/8" x 114"

### Colores disponibles:





G02


G06





G10

G04



WALL PANEL

INTERIOR Y EXTERIOR

Ave. Kennedy, sector Bechara, San Juan 787. 474. 3333 | info@madera3c.com















787. 474. 3333 | info@madera3c.com



## Informacion

Wall Panel, Siding Classic y Moldura L,

### **Interior y exterior**

- ► Los revestimientos de pared se pueden emplear para definir un ambiente.
- Otorga un efecto único y dependiente del diseño seleccionado, puede cambiar por completo un ambiente interno o bien todo un exterior.


### **Moldura tipo L**

- ▶ Uso interior y exterior
- Solo se venden por libra se recomienda vender 35 tornillos por tabla.

### Instalación

- ► Tornillos tapcon y Drywall
- ► Medidas (1-1/8"x5-7/8x114
- ► Solo se venden por libra
- Se recomiendan comprar 35 tornillos por tabla





### Codigos de Wall Panel, Siding Classic y Moldura L

### **Moldura L**



### **Wall Panel**

### **Siding Classic**















010000160 (G07)



010000100 (G02)



010000120 (G06)



010000110 (G04)



010000130 (G10)



010000060 (G07)



01000010 (G02)



010000030 (G06)



010000020 (G04)



010000040 (G10)



010000050 (G01)



# Wall panel Exterior y accesorios para la instalación



40 mm x 60 mm x 2900 mm

#### PERFIL DE TERMINACIÓN

28 mm x 69 mm x 2900 mm



49 mm x 56 mm x 2900 mm